

HERME*SEAL

液状ガスケット

ヘルメシール No. G-2

ガス配管用

ヘルメシールG-2は都市ガスの
カロリアップ、天然ガス及びLPGの
使用量増加などに対応して開発された高
性能のガス用シール剤であります。



家庭用及び工業用燃料として石油液化ガスが広く使用されております。また最近では都市ガスに天然ガスやLPGを混入してカロリアップする傾向が多くなってきました。ヘルメシールG-2はナマの天然ガス、あるいはカロリアップした都市ガス及びLPGを対象にして開発した製品で、ハイカロリガスに耐えるガス用液状ガスケットです。

ヘルメシールG-2の特長

- 耐ガス性(LPG、都市ガス、天然ガス)に優れています。
- 刷毛塗り用に調整してあるため作業性がよく、能率的に作業が行えます。
- 耐候性がよく、長期の使用に耐えます。

ヘルメシールG-2アイボリー

ガス配管の多様化に伴い、最近ではカラーパイプ(アイボリー色)が多く使用されています。このカラーパイプ(アイボリー色)の色に合わせたヘルメシールG-2アイボリーもありますのでご利用下さい。



NIHON HERMETICS CO., LTD.

ヘルメシールG-2の特性

項目	G-2	G-2アイボリー
色相	灰色液状	アイボリー色液状
皮膜形態	半乾性粘着形	半乾性粘着形
粘度	40,000±4,000 mPa·s(cP)/25℃	15,000±1,500 mPa·s(cP)/25℃
比重	1.6	1.4
加熱残分	93±3%	84±3%
常用最高温度	70℃	70℃
貯蔵期限	1ケ年	1ケ年

ヘルメシールG-2の使用方法及び注意

- 接合部の油分、水分、ホコリ等を十分拭き取って下さい。
- 使用前によく攪拌して下さい。
- 刷毛で均一に塗布し2～3分放置してから、規定トルクで締付けて下さい。
- 稀釈には当社の専用稀釈剤をご使用下さい。また、この時稀め過ぎないように注意して下さい。
- 飲料水には使用しないで下さい。
- 使用後は密封して冷暗所に保管して下さい。
- 施工の条件等は当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。

注意：カタログ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にて、テストのうえお確かめ下さい。尚カタログの記載内容は、お断りなく変更することがございます。

日本工業規格表示工場



日本ヘルメテックス株式会社

本社 東京都品川区西五反田2-31-8 電話(03)3492-3677<代表>
大阪営業所 大阪市西区京町堀1-6-23 電話(06)6441-2531<代表>
名古屋営業所 名古屋市熱田区横田2-1-22 電話(052)681-9371<代表>