

トルエン・キシレンフリー ヘルメジック-F (シックハウス対応)



ヘルメジック-Fは高純度の亜鉛末を主成分にした高濃度亜鉛末防錆塗料です。亜鉛イオンの作用で優れた電気防食、防錆効果を発揮し、しかも作業性の良い一液性です。

ヘルメジック-Fはトルエン・キシレンを含有しません。

【環境対応高純度亜鉛末防錆塗料】



ヘルメジック-F / ヘルメジック-F シルバー
500 g ハケ付缶・1kg缶入り・420mlスプレー

ヘルメジック-Fの特徴

- トルエン・キシレンを含まないシックハウス対応の防錆塗料です。
- 学校、幼稚園、病院などの公共建築物や一般住宅、ビル等、環境への配慮が必要な場所でも使用出来ます。
- 亜鉛メッキの代替えになり、メッキ面の部分補修が出来ます。
- 亜鉛メッキ面の補修に使用しても目立たないシルバー色の**ヘルメジック-F シルバー**も有ります。



NIHON HERMETICS CO.,LTD.

ヘルメチック-Fの特性

項 目	ヘルメチック-F	ヘルメチック-F シルバー
色 相	淡灰色液状	銀灰色液状
粘 度	3,000mPa・s at25℃	
比 重	1.8	1.5
加 熱 残 分	72%	63%
指触乾燥時間	10～20分 at25℃	
完全乾燥時間	24時間以内	
貯 蔵 期 限	1ヶ年	
塗 布 面 積	200g/m ² (膜厚30～40μ)	
密 着 性	良 好	
ハケサバキ性	良 好	

ヘルメチック-Fの使用方法及び注意

- 塗装部分のゴミ、油、汚れなどを取り除き清浄にして下さい。
- 開缶したら始めに沈んでいる亜鉛末をよく攪拌して、均一にして下さい。
- 柔らかいハケで出来るだけ均一に、一方向に手早く塗布して下さい。
- 重ね塗りする場合は1回塗布してから4時間位間隔を取って下さい。
- ガスが発生する場合がありますから、高温時に開缶する時は、ふたを押えながら開けて下さい。又、引火性がありますので火気の傍では使用しないで下さい。
- 使用後は密封して冷暗所に保管して下さい。
- 施工の条件等は当社の管理外ですので、製品の交換以上の責任は負いません。

注意: カタログ内のデータは、当社の試験によるものです。使用に際しましては、貴社にて、テストの上お確かめ下さい。
尚カタログの記載内容は、お断りなく変更する事がございます。



日本ヘルメチックス株式会社

本 社 東京都品川区西五反田2-31-8 電話(03)3492-3677〈代表〉
大 阪 営 業 所 大阪市西区京町堀1-6-23 電話(06)6441-2531〈代表〉
名古屋営業所 名古屋市熱田区横田2-1-22 電話(052)681-9375〈代表〉